

การทดลองเนื้อคินน์ ไฮ-อะลูมินา
สำหรับผลิตภัณฑ์ Thermocouple Tube

รายงานการวิจัย

ชื่อ
นิวัตร พัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสongo-kram@ครุศาสตร์
Pracha Songkram Rajabhat University

เสนอต่อสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ตามโครงการพัฒนางานวิจัย
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ แผนงานวิจัย งบประมาณ บำรุงการศึกษา 2540
พฤษภาคม 2541
นิยมิกกี้เป็นของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

สารบัญ

บทที่	หน้า
1. บทนำ	1
ภูมิหลัง	1
จุดมุ่งหมายของภาควิชัย	1
ความสำคัญของภาควิชัย	1
ขอบเขตของภาควิชัย	2
ข้อตกลงเบื้องต้น	2
นิยามศัพท์เฉพาะ	2
2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	4
โครงสร้างของอะลูมีนา	4
วัตถุดิบที่นีอะลูมีนาเป็นส่วนประกอบ	5
ผลิตภัณฑ์ ไฮ-อะลูมีนา	12
3 วิธีการดำเนินภาควิชัย	16
กลุ่มตัวอย่าง	16
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย	16
สถานที่และระยะเวลาในการวิจัย	17
วิธีการดำเนินภาควิชัย	17
การเคาระหน้ามุศ	18
4. สรุปผลภาควิชัย	20
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	
บทคัดย่อ	

บทที่ 1

บทนำ

ภูมิหลัง

เนื้อดินปั้น ไออะลูมีนา (High alumina bodies) เป็นเนื้อดินปั้นที่วัสดุคิบที่ใช้เป็นส่วนผสม ก็คือ สารประกอบของอะลูมินาเป็นตัวหลัก นอกจากนี้จะเป็นส่วนผสมของวัสดุคิบตัวอื่นๆ ได้ แก่ ทัลค์ (Talc), డोโลไมท์ (Dolomite), หินปูน (Whiting), แบร์บิเมอร์บอร์เนต (Barium carbonate), ฟลูออร์สปาร์ (Fluorspar), โครมออกไซด์ (Chrome oxide), เบอร์ลีเซิลซิลิเกต (Beryllium silicate) และดิน (Clay) เป็นเนื้อดินปั้นที่ทนความร้อนได้ดี ทนต่อการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิได้ดี เป็นศูนย์ความร้อนที่ดี มากในอุณหภูมิสูง (โภมด รักษ์วงศ์. 2531 : 173)

เนื้อดินปั้นที่มีอะลูมินาเป็นส่วนผสม ใช้มากในอุตสาหกรรมวัสดุทุกไฟ สามารถนำไปทำ วัสดุขัดดู (Abrasive) นอกจากนั้นยังนำไปทำวัสดุอื่นๆ เช่น Thermocouple tube, Kiln wash, Valve seats, หัวเทียนเครื่องยนต์ เป็นต้น (โภมด รักษ์วงศ์. 2531 : 31)

ทางศูร์จัยมีความสนใจในเนื้อดินปั้น ไออะลูมีนา จึงทำการศึกษาและทดลองหาส่วนผสม ของเนื้อดินปั้น ไออะลูมีนาที่เหมาะสมสำหรับทำ Thermocouple tube เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวัด อุณหภูมิที่สูงกว่า 1,600 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาในอุณหภูมิสูง อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนางานในสาขาเซรามิกส์ให้ก้าวหน้าขึ้นอีกระดับหนึ่ง

จุดมุ่งหมายของการวิจัย

การหัวใจครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างส่วนผสมเนื้อดินปั้น ไออะลูมีนาที่เหมาะสมกับ การทำผลิตภัณฑ์ Thermocouple tube อุณหภูมิ 1,700 องศาเซลเซียส

ความสำคัญของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้จะทำให้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการผลิต Thermocouple tube ในระบบอุตสาหกรรม โดยใช้วัสดุคิบหลักภายในประเทศ และเป็นการช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ให้อิกรางหนึ่ง

ข้อมูลของภารกิจ

1. กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 2 ตัวอย่าง คือ

1.1 อะลูมินา 1 ไมเลกุล และซิลิกา 1 ไมเลกุล ($\text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_2$)

1.2 อะลูมินา 2 ไมเลกุล และซิลิกา 1 ไมเลกุล ($2\text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_2$)

2. ตัวแปรที่จะศึกษา การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาตัวแปรค่าๆ จากคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อคินภายในห้องผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1,700องศาเซลเซียส ดังนี้

2.1 ความทนไฟ

2.2 ความหนดตัว

2.3 ความแข็งแรง

2.4 ประสิทธิภาพในการใช้วัสดุอุปกรณ์

ข้อกล่าวอ้างด้าน

เพื่อให้การวิจัยมีความเชื่อมั่นในระดับสูง จึงได้กำหนดตัวแปรค่าๆ ที่มีผลกระทบให้อยู่ในสภาวะคงที่ ดังนี้

1. วัตถุคิดที่ใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อคินปืนจะใช้เพียง 2 ชนิด คือ

1.1 ดินขาวจากจังหวัดกระนอง ($\text{Al}_2\text{O}_3 = 37.30\%, \text{SiO}_2 = 47.10\%, \text{K}_2\text{O} = 1.42\%$, $\text{Na}_2\text{O} = 0.08\%, \text{Fe}_2\text{O}_3 = 0.88\%, \text{CaO} = 0.04\%, \text{MgO} = 0.05\%, \text{TiO}_2 = 0.05\%, \text{LOI} = 13.06\%$)

1.2 อะลูมินาจากแหล่งท่าไป ($\text{Al}_2\text{O}_3 = 100\%$)

2. บดผสมวัตถุคิดด้วยหม้อบด ความเร็วรอบ 50 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 ชั่วโมง

3. ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อพิมพ์ น้ำดินมีความถ่วงจำเพาะ 1.7 ความหนา 1.6 ม.

4. เผาด้วยเตาแก๊สทางเดินลมร้อนขึ้น อุณหภูมิ 1,700องศาเซลเซียส

นิยามคำศัพด์

Thermocouple tube หมายถึง หลอดที่ทำหน้าที่หุ้มป้องกันเปลวไฟและการกระทบกระเทือนสีน้ำเงิน ที่เป็นตัววัดอุณหภูมิ ส่วนที่ยื่นเข้าไปรับผลิตงานความร้อนภายในเตาเผา ซึ่งจะ

ต้องเป็นหลักสูตรที่มีความทันความร้อนได้สูง มีความแข็งแรง และสามารถตอบต่อการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิเฉียงพลันได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏปิบูลราชวัลย์
Pibulsongkram Rajabhat University

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับอะลูมินาจากเอกสารต่างๆ และงานวิจัย ดังนี้

อะลูมีนา (Alumina) หรืออะลูมิเนียมออกไซด์ เป็นสารประกอบที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป ลักษณะสารประกอบเดียว และสารประกอบแร่ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและนับวันจะนิบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในงานเซรามิกส์อุตสาหกรรม อะลูมีนา ได้รู้ว่าเป็นวัสดุที่สามารถใช้ได้ดีในอุตสาหกรรมวัสดุทั่วไป (Refractory) วัสดุขัดดู (Abrasive) และเป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อดินปืนทุกชนิดที่มีคุณภาพดี หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี เช่น กระเบื้องห้องน้ำ กระเบื้องห้องน้ำ อะลูมีนา เป็นสารประกอบหลัก คันน์ในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาทุกประเภท ซึ่งมี อะลูมีนาอยู่ด้วยเสมอ เนื้อเซรามิกสำเร็จที่ใช้อะลูมีนามากถึง 90 เมอร์เซนต์ ซึ่งมักจะเรียกว่า เนื้อดินปืน ไอ-อะลูมีนา (High Alumina Body)

โครงสร้างของอะลูมีนา (Structure of Alumina)

สูตรทางเคมีของอะลูมีนาคือ Al_2O_3 , มีน้ำหนักโมเลกุล 101.94 ซึ่งในธรรมชาติเป็นสารประกอบเดียวของคอร์นดัม (Corundum) และเป็นสารประกอบไฮเดรตของออกไซด์ (Bauxite) ไดอะสปอร์ (Diaspore) บิบบีไซต์ (Gibbsite) ในโครงสร้างของอะลูมีนาจะมีรูปผลึกอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ คือ $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, และ $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, ในบางครั้งอาจเป็น $\beta\text{-Al}_2\text{O}_3$, ได้ เมื่อผสมกับโซเดียมออกไซด์ เป็น $\text{Na}_2\text{O} \cdot 11\text{-}12 \text{Al}_2\text{O}_3$, ซึ่งเป็นอะลูมีนาเกรดที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วๆ ไป (Commercial Grade) $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, เป็นรูปผลึกของอะลูมีนาที่มีคุณสมบัติคงที่ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อ อุณหภูมิจะเปลี่ยนไป ส่วน $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, นั้น มักจะเป็นพลาสติกสารประกอบไฮเดรตซึ่งถ้าได้รับความร้อน ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส จะสลายเสียหายในโครงสร้างและเมื่อเพิ่มความร้อนถึงอุณหภูมิ 1,150-1,200 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส จะเปลี่ยนรูปร่างเป็น $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$,

ตาราง 1 แสดงการเปลี่ยนรูปถึกของอะลูมินาเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

(Sonja S. Singer. 1960 : 114)

γ -Series (Low Temperature)	Composition	(31-Series (High Temperature))
Gibbsite, Hydargillite	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	Bayerite
Bauxite	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Diaspore
γ -Alumina	Al_2O_3	Corundum

ตาราง 2 รูปถึกของแร่ต่างๆ เป็นสารประกอบอะลูมินาและอะลูมินาไฮเดรต

(Sonja S. Singer. 1960 : 114)

สูตรทางเคมี	ชื่อแร่	สัญลักษณ์ของอังกฤษ	สัญลักษณ์ของอเมริกา
Al_2O_3	Corundum	α	α
Al_2O_3		γ	γ
$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Boehmite	γ	α
$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Diaspore	α	β
$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	Gibbsite	γ	α
$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	Bayerite	α	β

ตาราง 3 แสดงคุณสมบัติเฉพาะของอะลูมินาทั้งชนิด γ - Al_2O_3 และ α - Al_2O_3 ,

(Sonja S. Singer. 1960 : 115)

คุณสมบัติ	γ -Alumina	α -Alumina
ความถ่วงจำเพาะ (S.G.)	3.5-3.9	4.0
รูปถึก (Crystalline Form)	เซกซัส โภโนด	ไคร โภโนด
น้ำหนักโมเลกุล (M.W.)	101.94	101.94
จุดหลอมละลาย (M.P.)	2,050°C	2,050°C
จุดเดือด (B.P.)	2,250°C	2,250°C
ระยะที่อุณหภูมิ 29°C	0.000098	0.000098

วัตถุคิบที่มีอะลูมินาเป็นสารประกอบ

1. แวร์คอรันดัม หรือกะรุน (Corundum) สูตรเคมีคือ Al_2O_3 , มีรูปลักษณะเป็นหินอ่อน เป็นรูปหกเหลี่ยม มีผลัดสี ซึ่งนิยมนิยามให้เป็นเครื่องประดับ เช่น สีแดงหรือสีม่วง จะเรียกว่า กัปทิน (Ruby) สีฟ้าหรือน้ำเงิน เรียกว่า เซปไไฟร์ (Sapphire) เป็นต้น มีความแเวววาวคล้ายกับเพชร ความแข็งระดับ 9 ความต่อการขีด 4.0-4.1 มีทั้งไปร่องแสงและไปร่องใส สำหรับหินที่มีสีเข้ม เช่น หินปูนที่เป็นผลึกหรือหินปูนภาคใต้ ในประเทศไทยพบแร่นี้เกิดในหิน bazalt ที่จังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ และศรีสะเกษ ต่างประเทศพบมากที่พม่า ศรีลังกา ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา บริษัท และอาหริากาได้เป็นต้น

2. หินบอกไซต์ (Bauxite) เป็นชื่อเรียกตามแหล่งที่พบ คือเมืองบอสต์ (Baux) ในประเทศฝรั่งเศส เป็นสารประกอบลักษณะเม็ดกลมๆ ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวถึงผลักดัน เนื้อหินมีสีน้ำตาล ดิน มีความแข็งระดับ 1 ความต่อการขีด 2-2.5 มีสีขาว เทา เหลืองและแดง ปกติสีจะคล้ายถ่านไม้เหล็ก บักเกิดในແຄນภูมิอาณาเขตหรือ โดยมีการผุ粟ภูเขาของชีวิต หรืออัลคาไลส์ที่ปะปนอยู่ออก ไป ซึ่งอาจเกิดจากแร่คินหรือเฟลค์สปาร์ก์ได้ หินบอกไซต์นี้ใช้เป็นวัตถุคิบที่มี Al_2O_3 อยู่ระหว่าง 60-80 เปอร์เซ็นต์ ถึงเชิงปานพิมพ์มักพบในบอกไซต์ คือ SiO_2 , Fe_2O_3 , และ TiO_2 , ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่พบ ในหินบอกไซต์ประกอบด้วยแรซิบบีไซต์ แร่เบอห์ไมต์ และไคลอสปอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 3 ชนิด

ตาราง 4 แสดงคุณสมบัติของแร่ประกอบหินบอกไซต์ (กรมทรัพยากรธรรม. 2537 : 28)

ชนิดของแร่ประกอบหินบอกไซต์	เยื่อร์เจนต์	เยื่อร์เจนต์	ระดับความ	ความต่อ
	Al_2O_3	H_2O	แมง	การขีด
บาร์บาร์ไซต์ ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)	65.4	34.6	2.3-3.5	2.3-2.4
แร่เบอห์ไมต์ ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$)	85.0	15.0	3.5-5.0	3.01-3.06
แร่ไคลอสปอร์ ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$)	85	15	6.5-7	3.3-3.5

รายงานการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสารสกัดจากหินอ่อน
โดยวิธีการกรองกรอง

ตาราง 5 แสดงคุณสมบัติของหินอ่อนไชต์ที่ผลิตสำหรับน้ำยาล้างด้วยสารเคมี
(กรณฑ์วิทยากรธรรมี. 2526 : 29-30)

แหล่ง	Al ₂ O ₃	SiO ₂	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	H ₂ O	S.G.
China	89.0	6.0	3.3	13	0.05	3.15
USA	70.5	253	2.7	14		2.85
Guyana	883	6.5	3.2	1.8	025	3.1
Vietnam	36-39	5-9	4-9	25-29	-	


อะลูมิเนียมที่นำมารีดง่ายทั่วๆ ไปนั้น ได้มาจากการสกัดหินบอกไชต์ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้กระบวนการเบเยอร์ (Bayer Method) คือ เป็นการนำหินบอกไชต์มาถลายน้ำด้วยสารประกอบโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ภายใต้ความดันและอุณหภูมิประมาณ 160-170 องศาเซลเซียส จะได้โซเดียมอะลูมิเนียม ตั้งแต่การ



หลังจากนั้นนำโซเดียมอะลูมิเนียมมาทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เมื่อจากโซเดียมอะลูมิเนียมเป็นสารที่ไม่คงตัว (Unstable) จึงสามารถทำปฏิกิริยากับ CO₂ ได้ง่าย และเมื่อละลายในน้ำจะสามารถแยกอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ [2Al(OH)₃] ออกมานำได้



เมื่อได้อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แล้ว ก็ไม่เป็นการยากที่จะทำให้เหลือเป็น Al₂O₃ อย่างเดียว เพียงแค่นำอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ไปเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส บางครั้งอาจสูงถึง 1,200 องศาเซลเซียส ก็จะสามารถสกัดเอ้า Al₂O₃ จากหินบอกไชต์มาใช้งานได้



การสกัดอะลูมิเนียมจากหินบอกไชต์ ตามวิธีการเบเยอร์นี้จะสามารถนำอะลูมิเนียมมาใช้งานได้ 2 ลักษณะตามความเหมาะสม คือ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ และอะลูมิเนียมแคลไซด์

๑
๖๖๖.๔๒
๔๓๗.๙


124240

อะลูมินาไฮดรีต (Alumina Hydrate) มีน้ำออยู่ในส่วนประมาณ 3% ในส่วนของอะลูมินาไฮดรีต 35% เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก โครงสร้างเป็นรูปผังกีบแบบชิบบ์ไซด์ ความแข็งเทียบ 2.4-3.0 ความถ่วงจำเพาะ 2.4 เป็นเกรดที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ทั่วๆ ไป

อะลูมินาแคลซไนด์ (Calcined Alumina) ซึ่งได้จากการน้ำอะลูมินาไฮดรีตที่อุณหภูมิ 1,000-1,200 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเบเยอร์นั้นเอง จะได้อะลูมินา 98-99% เปอร์เซ็นต์ โดยโครงสร้างจะมีรูปผังกีบแบบ α ความถ่วงจำเพาะ 3.3-3.9 จะใช้งานที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง เช่น ผลิตภัณฑ์อะลูมินา นอกจากนี้ยังให้เป็นสารเพิ่มเติมในเคลือบและแก้ว เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถนำอะลูมินามาใช้ได้อีก 2 ลักษณะ คือ อะลูมินาแทบูลาร์ (Tabular Alumina) ซึ่งเป็นอะลูมินาความหนาแน่นสูง มีปริมาณ α - Al_2O_3 มากกว่า อะลูมินาแคลซไนด์ เมื่อจากผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 1,650 องศาเซลเซียส นิยมน้ำมาใช้พัฒนาคุณภาพ และอีกลักษณะหนึ่งคือ อะลูมินาฟิวส์ (Fused Alumina) เป็นการหลอมอะลูมินาแคลซไนด์ที่อุณหภูมิสูงกว่า 2,000 องศาเซลเซียส รูปลักษณะเป็น α ที่ทนทานสำหรับการขัดขูด (Abrasive)

การสักคันของใช้ที่ให้ได้อะลูมินานั้นยังไม่สามารถสร้างอะลูมินาบริสุทธิ์ได้ นักจันทร์ใชเดินทางออกใช้ดีปะปนออยู่ ซึ่งจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์อะลูมินาอย่างมาก ในปัจจุบันสามารถสร้าง Al_2O_3 บริสุทธิ์กว่าวิธีการเบเยอร์ คือ ใช้กระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าอะลัลม (Alum) อาศัยหลักการละลาย และตกผลึกขึ้น โดยใช้น้ำอุ่น เมนีเมชัลเฟต ($NH_4)_2SO_4$ ทำปฏิกิริยากับอะลูมินีเนียมชัลเฟต $[Al_2(SO_4)_3]$ ไฮดร๊อกซ์ัมการ



จากนั้นนำอะลัลมที่บริสุทธินี้ให้ความร้อน จะเกิดการแตกตัวเป็นอะลูมินาไฮดรีต และถ้า อุณหภูมิสูงถึง 1,000-1,200 องศาเซลเซียส จะได้ α อะลูมินาที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.995% เปอร์เซ็นต์ 3. แร่กลุ่มซิลิมานไนท์ (Sillimanite Group) เป็นแร่ที่ประกอบด้วยอะลูมินา และซิลิเกต ($Al_2O_3 \cdot SiO_2$) ในธรรมชาติจะมีเกรด 3 ชนิด ที่มีส่วนประกอบเหมือนกัน จะมีความแตกต่างกันที่ คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่

3.1 ซิลิมานไนท์ (Sillimanite) มีรูปผังกระบวนการของ石榴晶บิก มีลักษณะเป็นแท่งเล็กๆ ยาว ความแข็งระดับ 6-7 ความถ่วงจำเพาะ 3.23 แวร์วาลล้ายแก้ว มีสีน้ำตาล เสียอ่อน ขาว โปรดัง ใส่ถึง โปร่งแสง ไม่ละลายในกรด นับเป็นแร่ที่หายาก พบรอยู่ในหินแปร พ ragazzi และซีสต์ นักเกิด

ร่วมกับพวกรดอันดิเมต์ ในประเทศไทยพบบริเวณภาคเหนือ ส่วนค่าทางเคมีที่มีคุณภาพดีจะพบที่ อินเดีย สาธารณรัฐอเมริกา โบลิเวีย บาราซิลและอาฟริกาใต้

3.2 ไกยาไนต์ (Kyanite) เป็นรูปหลักกระบวนการไดรคลินิก มีลักษณะขาว แบนเป็นแผ่น คื้อยใบมีด ความแข็งระดับ 5-7 ความถ่วงจำเพาะ 3.55-3.66 แวดล้อมด้วยแก้วหรือมุก มีสีน้ำเงิน ขาว เทาหรือเขียว พบร่วมกับหินแปรหินในส์และซีส์ มักเกิดร่วมกับการ์เนต (Garnet) สถาโรไลต์ (Staurolite) และคอร์นิลิน ในประเทศไทยพบในแคนกาต้าและภาคเหนือทั่วๆ ไป แหล่งสำคัญใน ด้านประเทศไทย คือ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สาธารณรัฐอเมริกา (ที่รัฐคากาโนอาโน และเวอร์จิเนีย) อาฟริกา รัสเซียและคุนหมิง

3.3 แอนดาลูไซต์ (Andalusite) เป็นชื่อของเมืองแอนดาลูเซียในประเทศสเปน รูปหลัก ระบบออร์โทรมบิก (Orthorhombic) ความแข็งระดับ 7.5 ความถ่วงจำเพาะ 3.16-3.20 แวดล้อมด้วยแก้ว มีสีเดงเงิน สีน้ำตาล หรือสีเขียวมะกอก ไปร่างแสงถึงไปร่างไส เกิดจากการแปรสภาพ ของหินดินดาน (Shale) หรือหินชั้นวน (Slate) ที่มีอะลูมิเนียมสูง ในประเทศไทยพบบนดินบริเวณ ที่หินแปรอุดมเปลี่ยนสภาพมาจากหินแกรนิต และจังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง สำหรับในด้าน ประเทศเหล่านี้ที่สำคัญคือ สเปน ออสเตรเลียทางตอนใต้ บราซิล สวีเดน ฝรั่งเศส รัสเซีย เมอร์นี และที่ รัฐเนวเคลติฟอร์เนียและแมสซาชูเซตส์ของสาธารณรัฐอเมริกา

ตาราง 6 แสดงส่วนประกอบทางเคมีของเรนเดอนดาลูไซต์และไกยาไนต์บางแหล่ง

(Sonja S. Singer. 1960 : 112)

Theoretical	Andalusite			Kyanite		
	Califor-nia	Massa-chusetts	Brazil	N. Carolina	Kenya	Virginia, U.S.A.
SiO ₂	37.07	33.78	39.78	37.24	37.70	By difference
Al ₂ O ₃	62.93	56.89	58.56	62.07	61.40	58-60
Fe ₂ O ₃			0.61	2.30	0.15	not exceeding 0.75
Ignition loss		3.67			0.10	TiO ₂ not exceeding 1.5
Others		5.74			0.28	Fluxes not exceeding 0.5
	100.00	100.08	98.26	101.61	99.78	MgO Trace KNaO 0.59 Ignition loss 0.38 P.C.E. cone 36-37

นอกจากแร่ทั้ง 3 ชนิดในกลุ่มซิลิโนไนต์แล้ว ยังมีวัตถุดินอิกรายนิคหนึ่งซึ่งเป็นสารประเภทอะลูมิโนซิลิกะเท่านี้เดียว ก็คือวัตถุมูลไลต์ (Synthetic Mullite) ได้จากการนำอะลูมิโนซิลิกะที่มีสัดส่วนของ $\text{Al}_2\text{O}_3:\text{SiO}_2$ เป็นสารสังเคราะห์ที่มีร้อยละ 70 ของ Al_2O_3 และ 30% ของ SiO_2 ให้ทำการเผาต่อเนื่องกันสองครั้ง คราวแรกที่อุณหภูมิ 1,800 องศาเซลเซียส จะได้อะลูมิโนซิลิกะที่มีความบริสุทธิ์มาก ถูกระเบิดของมูลไลต์ คือ $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ มีความถ่วงจำเพาะ 3.16

ตาราง 7 สรุปคุณสมบัติของแร่กลุ่มซิลิโนไนต์ (Souja S. Singer. 1960 : 111)

Name	S i t e	Kyanite	Andalusite	Mullite
Formula	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$	$3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$
Crystal system	Rhombic	Triclinic	Rhombic	Rhombic
From	Slender prismatic crystal-felted mass offibres	Broad elongated plates-tabular parallel to 100	Euhedral crystals or coarse columnar aggregates. Cross-section nearly square	Long prismatic habit with nearly square cross-section
Refractive indices :				
alpha	1.680	1.728	1.643	1.654/1.673
beta	1.660	1.720	1.639	1.644
gamma	1.659	1.712	1.634	1.640, 1.652
$2V$ (Axial angle)	20°	82°	84°	$45-50^\circ$
Optic sign	+			+
Colour	Colourless	Colourless to pale blue	Usually colourless	Colourless
Birefringence	0.021 Rather strong and up to second-order blue	0.016 Moderate, up to first-order red	0.019 Moderate, first-order yellow	0.012 to 19 Moderate, first-order yellow
Extinction	Parallel	On 100 is about 30° with length of crystals	Parallel in most sections	Parallel
Specific gravity	3.23	3.60	3.15-3.16	3.16
Hardness	6-7	4-5 parallel, 6-7 across the blades	7.5	

ตาราง 7 (ต่อ)

Name	Silimanite	Kyanite	Andalusite	Mullite
Temperature of decomposition:				
1) to give mullite and vitreous silica	1,545°C	1,350-1,380°C	1,380-1,400°C	
2) to give corundum and liquid silica	1,810°C	1,810°C	1,810°C	1,810°C

4. โทปazi (Topaz) มีสูตรทางเคมีคือ $\text{Al}_2(\text{SiO}_4)(\text{F}, \text{OH})$, เป็นรูปหินที่มีรูปผลึกแบบออร์ไทรอนบิก มีลักษณะเป็นมวลเม็ดคิ้ว เมื่อส่องไฟจะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้า ความแข็งระดับ 8 ความถ่วงจำเพาะ 3.4-3.6 แพร่กระจายอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณประเทศอินเดีย ปากีสถาน จีน ญี่ปุ่น และประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งที่สำคัญของ托ปazi ในประเทศไทยพบที่ อุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต หาดส้มเป็น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ตำบลคลองจั่งและร่อนพิมูล จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับในต่างประเทศนั้นแหล่งที่สำคัญได้แก่ รัสเซีย เทือกเขาอุรัลในบราซิล ญี่ปุ่น ศรีลังกา มีกัชิกา ออฟริชา และที่เซาท์คาโรไลนา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างผลวิเคราะห์กวนประภากอนและคุณสมบัติทางประการจากแหล่งเขตค่าโอลานา (Sonja S. Singer. 1960 : 113)

SiO_2	37.2 %
Al_2O_3	53.2 %
Fe_2O_3	0.4 %
F	14.1 %
LOI	0.9 %

ความแข็งระดับ 8 ความถ่วงจำเพาะ 3.4 - 3.6

ความปกติของ托ปazi ที่ผ่านมาในเมืองคินบันน์จะเริ่มเปลี่ยนแปลงผลึกที่อุณหภูมิ 815 องศาเซลเซียส และชิลิกาจะเริ่มถูกย่อยแก้วพร้อมกับเกิดมูลไอล์ตที่อุณหภูมิ 1,090 - 1,260 องศาเซลเซียส โดยจะเกิดผลึกมูลไอล์ตที่ถมบูรณาเมื่ออุณหภูมิ 1,650 องศาเซลเซียส ความถ่วงจำเพาะจะลดลงเหลือ 3.1 มี Al_2O_3 ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และ ชิลิกา ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์

เซเลเซียม โดยจะเกิดผลึกมูลไอล์ทที่สมบูรณ์เมื่ออุณหภูมิ 1,650 องศาเซลเซียส ความถ่วงจำเพาะจะลดลงเหลือ 3.1 มี Al_2O_3 ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และ จิลิกา ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์

5. คุณอวิเทอไรต์ (Dumortierite) เป็นวัตถุคิบที่มีส่วนประกอบทางเคมีดังนี้ คือ $8\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2 \cdot \text{B}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ซึ่งจัดว่าเป็นมูลไอล์อุณหภูมิต่ำ (ประมาณ 1,230 องศาเซลเซียส) มีความถ่วงจำเพาะ 3.2-3.3 ความแข็งอยู่ในระดับ 7 บุคคลที่แนวๆ สารร้อนเยริกา

อะลูมินานี้ซึ่งปราศจากออกไซด์ในส่วนประกอบของแร่อิกลาหยานิดในปริมาณที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างเช่นเป็นสารประกอบหลักของแร่ดิน ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) แร่เพลค์สปาร์ ($\text{KNaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$) และไพริพิตไอล์ ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$) ซึ่งเป็นแร่ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในงานด้านเซรามิกส์ รายละเอียดจะได้กล่าวถึงในบทต่อๆ ไป ส่วนแร่อื่นๆ ที่มีอะลูมินาอยู่ในส่วนประกอบนั้นมีลาหยานิด เช่น สโตโรไลต์ (Staurolite) $\text{Fe}_2\text{Al}_2\text{O}_5 \cdot (\text{SiO}_4)_2 \cdot (\text{OH})$ เอปิดอต (Epidote) $\text{Ca}_2(\text{Al}, \text{Fe}) \text{Al}_2\text{O} \cdot (\text{SiO}_4)_2 \cdot (\text{OH})$ เมริล (Beryl) $\text{Be}_3\text{Al}_2 \cdot (\text{Si}_2\text{O}_5)_4$ การ์เนช (Garnet) $\text{Mg}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$ และลาซูลายไลต์ (Lazulite) $\text{Al}_2(\text{PO}_4)_2 \cdot (\text{OH})$, ซึ่งเป็นที่ไม่นิยมนานาใช้ในงานด้านนี้

ผลิตภัณฑ์ ไฮ-อะลูมินา (High-Alumina Ceramics)

เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีอะลูมินาอยู่ในส่วนผสมมากกว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์ มีความแข็งแรงเชิงกลสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีอะลูมินานิดเดียว ซึ่งนิยมใช้ทำหัวกาวสตูลชักดู (Alumina Abrasive) เครื่องมือตัด (Cutting Tool) หัวเทียน (Alumina Sparking Plug) ลูกบด (Alumina Ball) กระถางน้ำร่องเส้นด้าย (Alumina Taxtite Treadguide) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ แผ่นรองช่วงชักอิเล็กทรอนิกส์(Alumina Substrates) หลอดไฟโซเดียม (Sodium Vapor Lamp) ท่อกรองน้ำ (Alumina Filter) ครุชิเบิล (Alumina Crucible) เป็นต้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ ไฮ-อะลูมินาแบ่งได้เป็น 12 กลุ่ม ตามปริมาณของอะลูมินา ดังแสดงในตาราง 8

ตาราง 8 แสดงผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมทั้ง 12 กลุ่ม ที่เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะแตกต่างกัน
 (R. Morrell, 1987 : 3)

Group	Al_2O_3 content, %	Grain size**	Porosity	IEC class	Type of product and application
Fine-grained, dense, impervious materials:					
A1	>99.6	fine	closed	799	Electrical, engineering, biomedical
A2	>99.8	fine-medium	closed (very low)		Translucent materials, high-pressure sodium vapour lamps, other optical applications
A3	>99.5	v. fine medium	closed		Hot-pressed, limited engineering use, such as machine tool tips
A4	>99.6	medium	nominally closed (if gas tight)	799	'Recrystallized' materials, high-temperature uses
A5	99-99.6	fine	closed	799	Sintered, general electrical and engineering
A6	96.5-99	fine	closed	795	Sintered, general electrical and engineering
A7	94.5-96.5	fine	closed	786, 795	Sintered, general electrical and engineering
A8	86-94.5	fine	closed	786	Sintered, general electrical and engineering
A9	80-86***	fine	closed	780	Sintered, general electrical and engineering
Fine-to coarse-grained, open-porous materials:					
A10	>99.6	fine-coarse	open	530(?)	Sintered, refractory material, fine-grained versions have electrical and electronic uses
A11	90-99.6	fine-coarse	open	530(?)	Sintered, controlled porosity, refractory uses, filter media
A12	80-90	medium	open	530(?)	Sintered, refractory uses, filter media <i>abrasive</i> media

ตาราง 9 แสดงข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางในการเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ ไฮ-อะลูมินาและ ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชนิดอื่นๆ (R. Morrell 1987 : 11)

Requirement	Criteria	Type of high-alumina ceramic*			Other type of ceramic**
		Best	Alternative	Avoid	
Properties:					
Thermal Expansion	high	***	-		ZrO ₂ , forsterite, glass-ceramics
	low	***	A9 (high mullite)		Cordierite, SiC, Si ₃ N ₄ , mullite, glass-ceramics
Thermal conductivity	high	A1, A2,	AS	A8-A12	BeO, SiC, WC
	low	A3			
Elastic moduli	high	A1-A3	A5	A4, A9-A12	SiC, WC
	low	A8-A12	A8	A1-A6	ZrO ₂ , most silicates
Strength, 25°C	high	A1, A3	A5	A4, A8-A12	ZrO ₂ , Al ₂ O ₃ /ZrO ₂ , HPSN, sialons
	low	A9-A12	A10-A12	A1-A7	Porous alumino-silicates
Strength, high temperatures	high	A1-A4	A5	A7-A9	SiC, RBSN, some sialons
	high	A1, A3	A7 (1)	A7 (2)	Al ₂ O ₃ /ZrO ₂ , ZrO ₂
Fracture toughness	high	A1	A2, A3	A6-A9	Non-oxides
Static Fatigue resistance					
Creep resistance					
Hardness	high	A1-A3	A5	A4, A9-A12	SSC, RBSN
Wear resistance	abrasion	most		-	SiC, B ₄ C, Si ₃ N ₄
	sliding	AS-AS-A7	A8		SiC, Si ₃ N ₄ , ZrO ₂
	impact	A1, AS-A7		A7 (2)	ZrO ₂ , SiC, Si ₃ N ₄ , WC
Thermal shock resistance	high	***			SiC, RBSN, HPSN, glass-ceramics, mullite, cordierite

ตาราง 9 (ต่อ)

Requirement	Criteria	Type of high-alumina ceramic*			Other type of ceramic**
		Best	Alternative	Avoid	
Thermal shock resistance	high	***			SiC, RBSN, HPSN, glass-ceramics, mullite, cordierite
	low		A9	A1-A8	SiC, TiO ₂ , **** WC, some glass, carbon
Permittivity	high	A1, A5			TiO ₂ , titanates
	low	A8, A9		A1-A7	Silicates
Dielectric loss	low	A1, A2, A5	A6	A8-A9	BeO
	low	A1, A2, A5	A6	A8-A9	BeO
Dielectric breakdown resistance	high	A1, A2	A5-A9	A4	BeO, porcelains
	-	A2		most	Glasses, sapphire, glass-ceramics, quartz
Coloration	-	A6-A9	-	A1	
	acids	A1, A2, A7 (2)		many	RBSC, SSC
Corrosion resistance	alkalis		A1, A2	most	SSC, some zirconias
	reactive metals	A4 (for some)	A10-A12	A6, A7	ZrO ₂ , ThO ₂ , carbon
	hot gases	A1, A2, A4		A6-A9	
	melts	A1, A4		most	Carbon
Processing characteristics:					
Size	large	A4-A6	A7-A12	A1-A3	Porcelains
	small	most			
Green shape complexity	good	A7-A9	A6	A1-A5	Steatites, porcelains
	good	A7-A9	A6	A1, A3	
Grindability	good	A1, A5, A6	A7-A9	A3, A4,	
	good			A10-A12	
Metallizing	low	A7-A9	A4, A6	A1-A3	
Cost/unit					

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้ดำเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. กลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
3. สถานที่และระยะเวลา
4. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจง 2 กลุ่มดังนี้

1. $\text{Al}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_2$
1 : 1
2. $2\text{Al}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_2$
2 : 1

เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ซึ่งแบ่งเป็น 2 หัวข้อดัง

1. วัสดุดิบ
 - 1.1 ดินขาว
 - 1.2 อะลูมินา
2. เครื่องมือและอุปกรณ์
 - 2.1 เครื่องรังส์
 - 2.2 หม้อนาฬิกา 3 กิโลกรัม
 - 2.3 พิมพ์หล่อแม่ทั้งหมดของและผลิตภัณฑ์
 - 2.4 เตาแก๊ส
 - 2.5 แก๊ส L.P.G.

2.6 ออกซิเจน

2.7 เครื่องวัดอุณหภูมิ

สถานที่และระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

สถานที่ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ โรงฝึกงานเทคโนโลยีเชิงมีก้าส์ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏสงขลา

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2540 ถึง เดือนพฤษภาคม 2541 รวมทั้งสิ้น 10 เดือน

วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ชั้นตอน ดังนี้

1. การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ของเนื้อดินบั้นหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,700 องศาเซลเซียส
 - 1.1 นำวัตถุดิบแต่ละตัวที่คำนวณไว้ มาซึ่งผสมกับความสัตห่วงแต่ละสูตร สูตรละ 3,000 กรัม
 - 1.2 นำส่วนผสมมาบดด้วยหม้อบดขนาด 3 กิโลกรัม
 - 1.3 นำมาหล่อเป็นแท่งทดลองในพิมพ์ที่เตรียมไว้
 - 1.4 ทำสัญลักษณ์ที่แท่งทดลองแต่ละสูตร แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
 - 1.5 นำแท่งทดลองมาเผาที่อุณหภูมิ 1,700 องศาเซลเซียส
 - 1.6 นำแท่งทดลองที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1,700 องศาเซลเซียส มาทดสอบ

ความหนืดตัว ความดูดซึมน้ำ ความแข็งแรง

2. การทดสอบคุณสมบัติการรีบบดด้วยวิธีการหล่อพิมพ์
 - 2.1 สร้างแบบพิมพ์ที่ทำจากปูนปลาสเตอร์
 - 2.2 นำเข้าดินเนื้อดินบั้นมาหล่อใน แบบพิมพ์ Tube ที่เตรียมไว้แล้วตามตั้งทิ้งไว้ให้แห้ง
 - 2.3 นำผลิตภัณฑ์ที่ตกลงแต่งและแห้งสนิทแล้วไปเผาที่อุณหภูมิ 1,700 องศาเซลเซียส
 - 2.4 นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผา 1,700 องศาเซลเซียส มาวิเคราะห์ผลการทดลอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

- ความหนดตัว วิเคราะห์โดยการดูขนาดความยาวของแท่งทดลองที่ผ่านการเผาอุณหภูมิ 1,700 องศาเซลเซียส และนำค่าวนหาเปอร์เซ็นต์ความหนดตัวโดยใช้สูตร ดังนี้

$$\text{เปอร์เซ็นต์ความหนดตัว} = \frac{\text{ความยาวต้นเสีย - ความยาวต้นหลังเผา}}{\text{ความยาวต้นเสีย}} \times 100$$

- ความดูดซึมน้ำ วิเคราะห์โดยการรังน้ำหนักแท่งทดลองที่ผ่านการเผา 1,700 องศาเซลเซียส และนำไปต้มในน้ำเดือดจนอิ่มตัว แล้วกีรังน้ำหนักหลังการต้มอีกครั้ง นำไปคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความดูดซึมน้ำ ดังนี้

$$\text{เปอร์เซ็นต์ความดูดซึมน้ำ} = \frac{\text{น้ำหนักหลังต้ม} - \text{น้ำหนักก่อนต้ม}}{\text{น้ำหนักหลังต้ม}} \times 100$$

- ความแข็งแรง วิเคราะห์โดยการนำแท่งทดลองที่ผ่านการเผาอุณหภูมิ 1,700 องศาเซลเซียส และนำมาวัดน้ำหนักกันกระแทก แล้วคำนวณหาค่าความแข็งแรง โดยใช้สูตร ดังนี้

$$R = \frac{3WL_2}{2bh_2}$$

โดย R = ค่าความแข็งแรงของเนื้อดินปืน (ก.ก. / ซ.ม.)

W = แรงที่ทำให้แท่งทดลองหัก (ก.ก.)

L = ระยะห่างของที่ร่องรับแท่งทดลอง (ซ.ม.)

b = ความกว้างของแท่งทดลอง (ซ.ม.)

h = ความหนาของแท่งทดลอง (ซ.ม.)

4. ทดสอบประสิทธิภาพในการวัดอุณหภูมิ ด้วยการนำมาประกอบกับชุดวัดอุณหภูมิแล้วใช้วัดเปรียบเทียบกับ Thermocouple มาตรฐาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏปิบูลสงคราม
Pibulsongkram Rajabhat University

บทที่ 4 สรุปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพภายในหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,700 องศาเซลเซียส ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังตาราง 10

ตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปืน หลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 1,700 องศาเซลเซียส

กลุ่มตัวอย่าง	เปอร์เซ็นต์การลดตัว เฉลี่ย	เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ เฉลี่ย	ค่าความแข็งแรงเฉลี่ย (ก.ก./ซ.ม. ²)
1	15.5	0.10	372.3
2	14.3	1.5	335.2

ตอนที่ 2 การทดสอบความสามารถในการเข้าสู่ปั๊ดด้วยวิธีนล็อก ปรากฏว่าห้องสองกลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าสู่ปั๊ดได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

ตอนที่ 3 การทดสอบความเที่ยงตรงในการวัดอุณหภูมิ จากการทดสอบด้วยการเบร์ยนเที่ยบกับ Thwemocouple มาตรฐาน ปรากฏว่าห้องสองกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพการวัดอุณหภูมิอยู่ที่ค่าความผิดพลาด 1-2 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุปผลการวิจัย

ภายหลังจากการดำเนินการวิจัย สามารถสรุปได้ว่า Thermocouple Tube ที่ได้จากวิจัยนี้สามารถนำมาใช้งานประกอบกับชุดวัดอุณหภูมิสำหรับเดาเผารามิกส์ หรืองานเดาเผาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกประการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏปิบูลสงคราม
Pibulsongkram Rajabhat University
บรรณาธิการ

บรรณานุกรม

โภมล รักชวงศ์. วัสดุดินที่ใช้ในงานเครื่องปั้นดินเผาและเนื้อดินปั้น . นนทบุรี : สำนักพิมพ์
เรียนมารดาบุราษี, 2531.

ปรีดา พิมพ์ขาวดำ. เชรามิกส์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

R. Mortel. Handbook of properties of technical and engineering ceramics, London : Her
majesty's stationery office, 1985.


มหาวิทยาลัยราชภัฏปิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏปีบูลศรี
Pibulsongkram Rajabhat University


ภาคผนวก




ภาพประกอบ 1 แสดงการหล่อองค์เดินจากแบบพลาสเตอร์



ภาพประกอบ 2 แสดงผลิตภัณฑ์ที่แห้งรอการเผา



ภาพประกอบ 3 แสดง Thermocouple tube ภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,700 องศาเซลเซียส



ภาพประกอบ 4 แสดงการประดับ Thermocouple tube กับชุดวัดอุณหภูมิ

การทดลองเนื้อตินปั้นไส-อะลูมินา
สำหรับผลิตภัณฑ์ Thermocouple Tube

บทคัดย่อ

ของ
นิวัติ พัฒนา

เสนอต่อสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ตามโครงการพัฒนางานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ แผนกวิชาชีวะ งบประมาณ บำรุงการศึกษา 2540
พฤษภาคม 2541

ลิขสิทธิ์เป็นของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การผลิตเนื้อดินปั้น ไอ-อะลูมินา สำหรับผลิตภัณฑ์ Thermocouple Tube ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างส่วนผสมเนื้อดินปั้นไอ-อะลูมินาที่เหมาะสมกับการทำผลิตภัณฑ์ Thermocouple Tube โดยใช้กําลังตัวอย่างที่ได้จากการสูบแบบเจาะจงจำนวน 2 ตัวอย่าง คือ $\text{Al}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_2$ และ $2\text{Al}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_2$ นำมาคำนวณหาส่วนผสมที่เป็นรัศดูดบประเทาทิน และอะลูมินา เข้าสู่กระบวนการการบดผสม รีซูป และเผาที่อุณหภูมิ 1,700 องศาเซลเซียส แล้วนำมาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ด้าน ความหนืดตัว ความต้านทานต่อการดูดซึมน้ำ ความแข็งแรง และความแห้งกราก รวมทั้งประสิทธิภาพในการวัดอุณหภูมิ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผล ปรากฏว่า เนื้อดินปั้นทั้ง 2 ตัวอย่างมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใช้ทำผลิตภัณฑ์ Thermocouple Tube เพื่อวัดอุณหภูมิกายในเตาเผาได้เป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก
Pibulsongkram Rajabhat University